

J4 Eéncomponent zijdeglans interieur vernissysteem op kaal hout boven de waterlijn



Producten

Epifanes Vernis / Bootlak Blank - Opbouw en houtnerfvulling (hoogglans)

Epifanes Eiglans Blank - Zijdeglans afwerking

Productomschrijving

1. Klassieke hoogglans Jachtvernis met hoog vestestofgehalte. 2. Sneldrogende, slijtvaste ééncomponent interieurvernis. Zeer aangename zijdeglans, mooie uitvloeijing en goed bestand tegen water en spatten van alcohol en huishoudchemicaliën.

Geschikte houtsoorten

Mahonie, Meranti, Oregon Pine, Grenen

Voorbehandeling

Algemeen

Het hout moet altijd vetvrij en droog zijn voordat vernis kan worden aangebracht

Ontvetten

Epifanes Reinigingsthinner of Epifanes 1-C SPUITVERDUNNING. Gebruik meerdere schone doeken en laat de ontvetter goed uitdampen.

Schuren

Schuur het hout in opvolgende schuurgangen met P100 t/m P220. Oneffen hout eerst grof voorschuren met P60-P80. Schuur altijd in de nerfrichting, verwijder het schuurstof en ontvet nogmaals.

Verkleurd hout

Voor een warmere houtkleuring kunnen na de voorbehandeling 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits / Teakbeits op het kale hout worden aangebracht.

Opbouw systeem

Stap 1

stap 2

stap 3

Stap 4

Product	EPIFANES Bootlak Blank/vernis	EPIFANES Bootlak Blank/vernis	EPIFANES Bootlak Blank/vernis	EPIFANES Eiglans Blank
Aantal lagen	1	1	1	2
Droogtijd per laag @ 20°C.	24 uur	24 uur	24 uur	12 uur
Verdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning
Verdunningspercentage	25%	5-10%	0-5%	0-5%
Schuurgrofte	P220 – droog	P220 - droog	P280 – droog	P400 - nat / Scotch Brite
Opmerkingen	Dit is de 1° impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting.	Dit is de 2° impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting.	Dit is de 3° impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting. In geval van open hout kunnen meer hoogglanslagen nodig zijn om de houtnerf volledig te vullen.	Tussen deze zijdeglansafklagen handmatig schuren in de nerfrichting.

Opmerkingen

Vernissystemen zijn meerlaagse systemen. Voor hechting diep in de houtnerf worden eerst hoogglans impregneerlagen aangebracht. Vervolgens komen hierover enkele onverdunde zijdeglans afklagen.

Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal de houtnerf sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst een hoogglans aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief voor de Epifanes Vernis kunnen ook 4-5 lagen Epifanes Rapidclear of 3 lagen Epifanes Hardhoutolievernis worden aangebracht.

Onderhoud

Ieder vernis- en oliesysteem heeft onderhoud nodig. Voor een fris uitziend interieur systeem het bestaande systeem ontvetten met Epifanes-1-C SPUITVERDUNNING en schuren met P240. Vervolgens 2 nieuwe lagen Epifanes Eiglans Blank afklagen aanbrengen.

Door UV invloeden kunnen interieursystemen op den duur verkleuren. In geval van verbleekt hout en/of vlekken kan na de voorbehandeling eerst 1 of meer lagen Epifanes Bootlak Blank worden aangebracht met toevoeging van Epifanes Mahoniebeits of Epifanes Teakbeits. De aangekleurde hoogglans lak geeft het oppervlak weer een egale warme toon. Als eindafwerking vervolgens hierover 2 lagen Epifanes Eiglans blank aanbrengen.